
ca-DYEMORE-RIT

Autor:

Data de publicació: 19-09-2020

Abans de tenyir, visita ritdye.com per instruccions detallades i bibliografia de mes de 500 formules de colors.

TENIR EN COMPTE: Els resultats dels colors varien segons el tipus de teixit, l'entitat de tint usat i el temps dins de la

Solució de tint. No es recomana per a teixits amb reforç de goma o etiquetes de "Rentar a Aigua Freda o Només Rentar en Sec".

Pot no ser efectiu en teixits danyats per blanquejadors. si tens dubtes, prova primer amb una mostra de la roba.

HA DE USAR-SE EL FOGÓ PER A MANTENIR ALTA TEMPERATURA

PREPARACIÓ:

Rentar prèviament el teixit per eliminar qualsevol resta d'acabat o taques.

Per cada lliura de teixit a tenyir (455gr. per exemple, 2 samarretes d'adult grans),

usar 1/2 ampolla (3.5 oz./103cc) de tint amb 3 gall. (11,4 l) d'aigua.

Per a 100g polièster => 20cc de tint en 2 litres de agua

Pel polièster, duplicar la quantitat de tint.

La solució de tint ha de contenir aigua suficient perquè el teixit es mogui lliurement.

INSTRUCCIONS:

Agitar bé abans d'utilitzar-lo. Utilitzar guants de goma.

Posar aigua en una olla d'acer inoxidable.

Escalfar l'aigua en el fogó fins que estigui a punt de bullir.

Idealment la temperatura de l'aigua ha de ser de 200°C/93.3°C o més.

Mantenir aquesta temperatura mentre duri el procés de tenyit.

Afegir 1 cullerada de detergent líquid per a plats.

Afegir el tint. Barrejar bé,

Submergir el teixit humitejat desplegat en la solució del tint.

Remenar repetidament durant 30 minuts o fins aconseguir el color desitjat

(Fins a 60 minuts). El niló es tenyeix més ràpid

El teixit semblarà més fosc estant mullat i abans de la rentada final.

Esbandir amb aigua 1r tèbia i després gradualment amb aigua freda fins que l'aigua esbandida surti neta.

Rentar a mà en aigua tèbia amb detergent suau o en rentadora amb una tovallola vella.

Utilitzar el fixador RIT Color Stay Dye Fixative, immediatament després de tenyir els teixits,

(en barreges de cotó lli, raïó o rami per tal de maximitzar la retenció del color)

Una de les preguntes més comunes que hem anat rebent últimament és com tenyir teixits sintètics (com el polièster) amb Rit DyeMore. Bé, aquí es diu com! I quina millor manera de demostrar que personalitzant un parell de polaines.

Polaines pre rentades en aigua tèbia i sabó. Això ajuda a eliminar els acabats que poden interferir amb l'absorció de tints.

Deixeu la tela humida i col·leu-la sobre una superfície plana.

Per a aquest projecte, vam fer la tècnica de scrunch. Per obtenir instruccions sobre com fer altres tècniques, fes un cop d'efecte el nostre tint complet per a la tutoria sintètica aquí.

Escrupolar les polaines junts per formar una bola plana.

Lligar-ho amb bandes de goma. Com més estretament assegureu el scrunch, més espai blanc veureu en el resultat final.

Ara és el moment de crear el teu dyebath.

Omplir una olla d'acer inoxidable amb tres galons d'aigua calenta.

Cobrir l'olla i l'aigua de calor a la part superior de l'estufa just per sota de l'ebullició (o 180 F °).

Amb guants, afegiu 1/2 ampolla de tint ben sacsejat.

Barrejar bé.

Humitejar les polaines i afegir-les al diebath.

Remenar ocasionalment durant 5 a 30 minuts. Deixar més temps si tenyeix 100% polièster. Com més llarga sigui la tela al bany de tints, més fosc serà el color. Tingueu en compte que el teixit es veurà més fosc quan estigui humit i s'assequi més clar.

Quan s'aconsegueixi el color desitjat, treure la tela embolicada del bany. Esprémer l'excés de tint.

Esbandir en aigua tèbia i després refredar gradualment l'aigua fins que l'aigua esbandida comenci a sortir clara.

Retirar acuradament les bandes de goma amb unes tisores i desplegar la tela.

Rentar en aigua tèbia amb un detergent suau, esbandir i secar.

Lligar-ho amb bandes de goma. Com més estretament assegureu el scrunch, més espai blanc veureu en el resultat final.

Ara és el moment de crear el teu dyebath.

Omplir una olla d'acer inoxidable amb tres galons d'aigua calenta.

Cobrir l'olla i l'aigua de calor a la part superior de l'estufa just per sota de l'ebullició (o 180 F °).

Amb guants, afegiu 1/2 ampolla de tint ben sacsejat.

Barrejar bé.

Humitejar les polaines i afegir-les al diebath.

Remenar ocasionalment durant 5 a 30 minuts. Deixar més temps si tenyeix 100% polièster. Com més llarga sigui la tela al bany de tints, més fosc serà el color. Tingueu en compte que el teixit es veurà més fosc quan estigui humit i s'assequi més clar.

Quan s'aconsegueixi el color desitjat, treure la tela embolicada del bany. Esprémer l'excés de tint.

Esbandir en aigua tèbia i després refredar gradualment l'aigua fins que l'aigua d'esbandida comença a córrer clara.

Retirar acuradament les bandes de goma amb unes tisores i desplegar la tela.

Rentar en aigua tèbia amb un detergent suau, esbandida i seca.

Antes de teñir, visita ritdye.com para instrucciones detalladas y bibliografía de mas de 500 formulas de colores. **TEN EN CUENTA:** Los resultados de los colores varian segun el tipo de tejido, la entidad de tinte usado y el tiempo dentro de la solución de tinte. No se recomienda para tejidos con refuerzo de goma o etiquetas de "Lavar en Agua Fría o Sólo Lavar en Seco". Puede que no sea efectivo en tejidos dañados por blanqueadores. Si tienes dudas, prueba primero con una muestra del tejido. **TIENE QUE USARSE EN EL FOGÓN PARA MANTENER ALTA TEMPERATURA PREPARACIÓN:** Lava previamente el tejido para eliminar cualquier resto de acabado o manchas. Por cada libra de tejido a teñir (por ejemplo, 2 camisetas de adulto grandes), usa 1/2 botella (3.5 oz.) de tinte con 3 gall. de agua. Para poliester, duplica la cantidad de tinte. La solución de tinte tiene que contener agua suficiente para que el tejido se mueva libremente. **INSTRUCCIONES:** Agita bien antes de usar. Usa guantes de goma. Poner agua en una olla de acero inoxidable. Calienta el agua en la estufa hasta que este a punto de hervir. Idealmente la temperatura del agua debe ser de 200°F/93.3°C o más. Mantén esa temperatura mientras dure el proceso de teñido. Agrega una cucharada de detergente líquido para platos. Agrega el tinte. Mezcla bien, Sumerge el tejido húmedo desplegado en la solución del tinte. Revuelve repetidamente durante 30 minutos o hasta alcanzar el color deseado (hasta 60 minutos). El nylon se tiñe mas rápido El tejido parecerá más oscuro estando mojado y antes de lavarlo. Enjuagar con agua 1º tibia y luego gradualmente con agua fría hasta que el agua del enjuague salga limpia. Lavar a mano en agua tibia con detergente suave o en lavadora con una toalla vieja. Usar el fijador RIT Color Stay Dye Fixative inmediatamente después

de teñir los tejidos, con mezclas de algodón lino, rayón o ramio para maximizar la retención del color

PREPARACIÓN: Lavar previamente el tejido para eliminar cualquier resto de acabado o manchas. Por cada libra de tejido a teñir (por ejemplo, 2 camisetas de adulto grandes), usar 1/2 botella (3.5 oz./103cc) de tinte en 3 gall. (11,4 l) de agua.*Para 100g poliéster 20cc de tinte en 2 litros de agua* Para poliéster, duplicar la cantidad de tinte. La solución de tinte tiene que contener agua suficiente para que el tejido se mueva libremente.

INSTRUCCIONES: Agitar bien antes de usar. Usar guantes de goma. Poner agua en una olla de acero inoxidable. Calentar el agua en el fogón hasta que este a punto de hervir. Idealmente la temperatura del agua debe ser de 200°F/93.3°C o más. Mantener esa temperatura mientras dure el proceso de teñido. Agregar 1 cucharada de detergente líquido para platos. Agregar el tinte. Mezclar bien, Sumergir el tejido humedecido desplegado en la solución del tinte. Revolver repetidamente durante 30 minutos o hasta alcanzar el color deseado (hasta 60 minutos). El nylon se tiñe más rápido. El tejido parecerá más oscuro estando mojado y antes del lavado final. Enjuagar con agua 1º tibia y luego gradualmente con agua fría hasta que el agua del enjuague salga limpia. Lavar a mano en agua tibia con detergente suave o en lavadora con una toalla vieja. Usar el fijador RIT Color Stay Dye Fixative, inmediatamente después de teñir los tejidos, con mezclas de algodón lino, rayón o ramio para maximizar la retención del color

Abans de tenyir, visita ritdye.com per instruccions detallades i bibliografia de més de 500 fórmules de colors. **TENIR EN COMPTE:** Els resultats dels colors varien segun el tipus de teixit, l'entitat de tint usat i el temps dins de la Solució de tint. No es recomana per a teixits amb reforç de goma o etiquetes de "Rentar a Aigua Freda o Només Rentar en Sec".

pot que no sigui efectiu en teixits danyats per blanquejadors. si tens dubtes, prova primer amb una mostra de la roba. **HA**

DE USAR-SE AL FOGÓ PER A MANTENIR ALTA TEMPERATURA **PREPARACIÓ:** Rentar previamente el teixit per eliminar qualsevol resta de acabat o taques. Per cada lliura de teixit a tenyir (455gr. per exemple, 2 samarretes d'adult grans), usar 1/2 ampolla (3.5 oz./103cc) de tint amb 3 gall. (11,4 l) d'aigua.*Para 100g poliéster 20cc de tint en 2 litres de agua*Per polièster, duplicar la quantitat de tint. La solució de tint ha de contenir aigua suficient perquè el teixit es mogui lliurement.

INSTRUCCIONS: Agitar bé abans d'utilitzar-lo. Utilitzar guants de goma. Posar aigua en una olla d'acer inoxidable. Escalfar l'aigua en el fogó fins que estigui a punt de bullir. Idealment la temperatura de l'aigua ha de ser de 200°C/93.3°C o més. Mantenir aquesta temperatura mentre duri el procés de tenyit. Afegir 1 cullerada de detergent líquid per a plats. Afegeix el tint. Barrejar bé, Submergir el teixit humitejat desplegat en la solució del tint. Remenar repetidament durant 30 minuts o fins a aconseguir el color desitjat (Fins a 60 minuts). El niló es tenyeix més ràpid. El teixit semblarà més fosc estant mullat i abans de la rentada final. Esbandir amb aigua 1r tèbia i després gradualment amb aigua freda fins que l'aigua esbandida surti neta. Rentar a mà en aigua tèbia amb detergent suau o en rentadora amb una tovallola vella. Utilitzar el fixador RIT Color Stay Dye Fixative, immediatament després de tenyir els teixits, amb barreges de cotó lli, raïó o rami per tal de maximitzar la retenció del color

Before dyeing, visit ritdye.com for detailed instructions and bibliography of more than 500 color formulas. **PLEASE NOTE:** Color results vary depending on the type of fabric, the entity of dye used and the time within the dye solution. Not recommended for fabric reinforced rubber or "Cold Wash or Dry Clean Only" labels. May not be effective on bleach damaged fabrics. If you have in doubt, try a tissue sample first. **MUST BE USED IN THE STOVE TO MAINTAIN HIGH**

TEMPERATURE **PREPARATION:** Wash the fabric beforehand to remove any remaining finish or stains. For each pound of fabric to be dyed (for example, 2 adult large), use 1/2 bottle (3.5 oz.) of dye with 3 gallons of water. For polyester, double the amount of dye. The dye solution must contain water enough for the fabric to move freely. **DIRECTIONS:**

Shake well before use. Wear rubber gloves. Add water to a pot of stainless steel. Heat the water on the stove until it is ready to boil. Ideally the water temperature should be 200°F/93.3°C or higher. Maintain that temperature for the duration of the dyeing process. Add a tea spoon of liquid dish detergent. Add the dye. Mix well, Dip the unfolded wet fabric into the dye solution. Stir repeatedly for 30 minutes or until the desired color is reached (until 60 minutes). Nylon dries faster. Fabric will appear darker being wet and before washing. Rinse with lukewarm water and right away gradually with cold water until the water drained from the rinse is clean. Hand wash in lukewarm water with mild detergent or machine wash with an old towel. Using RIT Color Stay Dye Fixative immediately after dyeing the fabrics, with cotton blends, linen, rayon or ramie to maximize color retention